



中华人民共和国国家标准

GB ×××××-××××
代替 GB/T 19851.11-2005

中小学合成材料面层运动场地

Synthetic surfaced athletic ground

for middle school and primary school

(征求意见稿)

2017-××-×× 发布

2017-××-×× 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

| | |
|--|-----|
| 前言 | III |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 2 |
| 4 分类 | 4 |
| 5 要求 | 4 |
| 6 试验方法 | 8 |
| 7 取样要求 | 11 |
| 8 检验规则 | 12 |
| 9 判定规则 | 12 |
| 附录 A (规范性附录) 球类场地及其他活动场地面层厚度的测量方法 | 13 |
| 附录 B (规范性附录) 合成材料面层冲击吸收的检测方法 | 14 |
| 附录 C (规范性附录) 合成材料面层垂直变形的检测方法 | 17 |
| 附录 D (规范性附录) 合成材料面层抗滑值的检测方法 | 19 |
| 附录 E (规范性附录) 邻苯二甲酸酯类化合物含量的测试气相色谱-质谱 (GC-MS) 法 | 20 |
| 附录 F (规范性附录) 18 种多环芳烃含量的测试气相色谱-质谱 (GC-MS) 法 | 24 |
| 附录 G (规范性附录) 短链氯化石蜡含量的测试 (气相色谱-电子捕获负化学电离源质谱法) | 29 |
| 附录 H (规范性附录) 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) 含量的测试 | 33 |
| 附录 I (规范性附录) 有害物质释放量的测试 (小型环境测试舱法) | 39 |
| 附录 J (规范性附录) 合成材料场地现场取样位置的确定规则 | 44 |
| 参考文献 | 45 |

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 19851.11-2005《中小学体育器材和场地 第 11 部分：合成材料面层运动场地》。与 GB/T 19851.11-2005 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 增加了合成材料面层、现浇型面层、预制型面层、渗水型面层、非渗水型面层、体育用人造草、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值、耐老化性能、阻燃性能、厚度、挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物、非固体原料、固体原料的术语和定义，删除了合成面层、压缩复原率、1 级阻燃的术语和定义（见第 3 章，2005 年版的第 3 章）；
- 增加了分类（见第 4 章）；
- 增加了铺装要求（见 5.1）；
- 修改了厚度要求（见 5.2，2005 年版的 4.4）；
- 增加了物理机械性能中冲击吸收、垂直变形、抗滑值项目及指标要求，删除了硬度（邵 A）、压缩复原率、回弹值性能要求，修改了拉伸强度项目及指标要求，修改了拉断伸长率及其指标要求（见 5.3.1，2005 年版的 4.6）；
- 修改了厚度、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性能的试验方法（见 6.1、6.2、6.4、6.5，2005 年版的附录 B、5.6 和附录 E）；
- 增加了冲击吸收、垂直变形和抗滑值的试验方法（见附录 B、附录 C 和附录 D）；
- 增加了人造草面层的物理机械性能要求和试验方法（见 5.3.3、6.7）；
- 增加了合成材料运动场地面层耐老化性能要求及试验方法（见 5.4、6.8）；
- 增加了除人造草面层以外的合成材料面层中无机填料含量要求及试验方法（见 5.5.1、6.9）；
- 增加了合成材料面层防滑胶粒及人造草填充合成材料颗粒中高聚物总量要求及试验方法（见 5.5.2、6.10）；
- 增加了合成材料面层运动场地成品和原料中有害物质限量要求和气味要求及试验方法（见 5.6、附录 E、附录 F、附录 G、附录 H、附录 I 和 6.13）；
- 增加了取样要求（见第 7 章）；
- 增加了检验规则（见第 8 章）；
- 增加了判定规则（见第 9 章）。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会（SAC/TC 125）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准代替了 GB/T 19851.11-2005。

本标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 19851.11-2005。

中小学合成材料面层运动场地

1 范围

本标准规定了合成材料面层运动场地术语定义、分类、要求、试验方法及取样要求。

本标准适用于中小学校室外新建、改建和扩建的竞赛、训练、教学和活动用合成材料面层运动场地的设计、选材、铺装、检测与验收。其他学校室外合成材料面层运动场地可根据各运动项目对场地的不同要求参照使用本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4498.1-2013 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 10654-2001 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB/T 14680 空气质量 二氧化硫的测定 二乙胺分光光度法

GB/T 14833-2011 合成材料跑道面层

GB/T 14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T 14837.2 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶

GB/T 16422.2-2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物

GB/T 18446 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB/T 20394-2013 体育用人造草

GB/T 22517.6 体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地

GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

GB/T 23991 涂料中可溶性有害元素含量的测定

HG/T 4065-2008 胶粘剂气味评价方法

ISO 16000-3 室内空气 第3部分：室内空气和试验室空气中甲醛与其他羰基化合物的测定 主动取样法（Indoor air - Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds

in indoor air and test chamber air - Active sampling method)

ISO 16000-6 室内空气 第6部分：通过 Tenax TA 吸附剂、热解吸以及使用质谱 (MS) 或质谱-火焰离子化检测器 (MS-FID) 的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机化合物
(Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID)

《田径场地设施标准手册》(国际田径协会联合会)

3 术语和定义

GB/T 10654、GB/T 14833、GB/T 18883 和 GB/T 20394 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了 GB/T 10654、GB/T 14833、GB/T 18883 和 GB/T 20394 中的某些术语和定义。

3.1

合成材料面层 synthetic surface

铺装于沥青混凝土或水泥混凝土等基础层上的高分子合成材料层。

3.2

现浇型面层 in-situ casting surface

将工厂生产的高分子原料和其他原料在现场浇注铺装的面层。

3.3

预制型面层 prefabricated surface

在工厂按一定的生产工艺流程将高分子合成材料预先制备成一定厚度的卷材或块材，至现场粘结或拼装的面层。

3.4

渗水型面层 permeable surface

由树脂粘合橡胶碎粒或其他方法制造的具有缝隙结构的一类合成材料面层。水在该类型面层上除存在表面径流外，还存在通过面层的流动形式。

[GB/T 14833-2011, 3.2.1]

3.5

非渗水型面层 non-permeable surface

垂直剖面致密或有少量气孔及带有特定结构形式的一类合成材料面层。

[GB/T 14833-2011, 3.2.2]

3.6

体育用人造草 artificial turf

以类似天然草的合成纤维经机械编织固定于底布层上，用于运动场地的地面材料。

[GB/T 20394-2013, 定义 3.1]

注：本标准所称人造草均指体育用人造草。

3.7

冲击吸收 shock absorbency

合成材料面层对冲击力的减缓性能。

3.8

垂直变形 vertical deformation

20 kg 重物以规定的高度落在合成材料面层时，合成材料面层在垂直方向的变形。

3.9

拉伸强度 tensile strength

拉伸试样到断裂所施加的最大拉伸应力。

[GB/T 10654-2001, 定义3.1]

3.10

拉断伸长率 elongation at break

断裂试样的百分伸长率。

[GB/T 10654-2001, 定义3.2]

3.11

抗滑值 anti-skidding value

合成材料面层在干燥或潮湿状态下通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度。

3.12

耐老化性能 aging resistance

合成材料面层具有的推迟延缓老化的性质。

3.13

阻燃性能 flame retardance

合成材料运动场地面层具有的推迟火焰蔓延的性质。

3.14

厚度 thickness

合成材料面层表面与其底面之间的总垂直距离。

3.15

挥发性有机化合物 volatile organic compounds (VOC)

在 101.3 kPa 标准压力下, 任何初沸点低于或等于 250 °C 的有机化合物。

3.16

总挥发性有机化合物 total volatile organic compounds (TVOC)

利用 Tenax GC 或 Tenax TA 采样, 非极性色谱柱(极性指数小于 10) 进行分析, 保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物的总和。

[GB/T 18883-2002, 定义 3.3]

3.17

非固体原料 non-solid raw materials for synthetic sports surface

指在铺装时以非固体形式存在的合成材料, 如各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等。

3.18

固体原料 solid raw materials for synthetic sports surface

指在铺装时以固体形式存在的合成材料, 如丁苯橡胶颗粒、三元乙丙橡胶颗粒、聚氨酯橡胶颗粒、热塑性弹性体等。

4 分类

4.1 合成材料面层运动场地按使用功能分为田径场地、球类场地和其他活动场地等。

4.2 合成材料面层运动场地按材料形态分为现浇型面层运动场地、预制型面层运动场地和人造草面层运动场地等。

5 要求

5.1 铺装要求

5.1.1 环境评估

合成材料面层运动场地的铺装应综合评估通风、扩散等周边环境条件, 在通风、扩散条件不良的运动场地铺装合成材料面层应慎重, 并应选用污染物释放量低的合成材料面层。

合成材料面层运动场地的铺装应避免废气、废水、固体废弃物等对场地水土及周边环境的污染。

5.1.2 原料评估

铺装前应提供所需使用的原料清单及依照 GB/T 16483 编写的《化学品安全技术说明书》, 应确保所使用的原料以及铺装后的合成材料运动场地在正常及预期使用条件下不会对人体健康和生态环境产

生危害。

5.1.3 场地基础

基础条件应符合合成材料面层铺装工艺规范要求。基础禁止使用煤焦油沥青。

5.2 厚度

合成材料运动场地面层厚度应符合表 1 规定。

表 1 合成材料运动场地面层^a厚度技术要求

| 类型 | | 指标 | 要求 |
|--|------------|--------|--|
| 田径场地 | 400 米田径场地 | ≥13 mm | 除加厚区域外，场地面层平均厚度应≥13 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥10 mm。 跳高、跳远等比赛区域需加厚部分应分别为 20 mm、25 mm，任何测量点的厚度均应不小于规定厚度要求。 |
| | 非 400 米田径场 | ≥13 mm | 场地面层平均厚度应≥13 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥10 mm。 |
| 球类场地 | | ≥8 mm | 面层平均厚度应≥8 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥6 mm。 |
| 其他活动场地 | | ≥10 mm | 面层平均厚度应≥10 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥8 mm。 |
| ^a 不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层和人造草面层。 | | | |

5.3 物理机械性能

5.3.1 合成材料运动场地面层物理机械性能应符合表2规定。

表 2 合成材料运动场地面层^a物理机械性能指标

| 项 目 | | 指 标 |
|--|--------|------------|
| 冲击吸收/（%，0℃~50℃） | 田径场地 | 35~50 |
| | 球类场地 | 20~50 |
| | 其他活动场地 | 25~50 |
| 垂直变形/（mm） | | 0.6~3.0 |
| 抗滑值/（BPN，20℃） | | 80~110（干测） |
| 拉伸强度/（MPa） | 渗水型面层 | ≥0.4 |
| | 非渗水型面层 | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/（%） | | ≥40 |
| 阻燃性能/（级） | | I |
| ^a 不含专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层和人造草面层。 | | |

5.3.2 合成材料面层的冲击吸收性能在 0℃±2℃、23℃±2℃和 50℃±2℃的温度条件下，均应符合表 2 的要求。

5.3.3 人造草面层的物理机械性能应符合 GB/T 20394 的相关要求。

5.3.4 球类场地的物理机械性能除符合表 2 要求外，还应符合相应的球类专用场地要求。

5.4 合成材料运动场地面层耐老化性能要求

除专业比赛用丙烯酸涂层运动场地面层和人造草面层外，合成材料运动场地面层加速老化 500 h 后，拉伸强度和拉断伸长率应满足表 2 的要求。

5.5 合成材料运动场地面层中无机填料及高聚物的限量要求

5.5.1 除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量不应超过 65%。

5.5.2 合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充颗粒中高聚物总量不应低于 20%。

5.6 合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味要求

5.6.1 合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

合成材料面层成品中有害物质限量及气味应满足表 3 的要求。

表 3 合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

| 项目 | | 指标 |
|--------|---|------------------|
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 ^a / (g/kg) | ≤1.0 |
| | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 ^a / (g/kg) | ≤1.0 |
| | 18 种多环芳烃总和 ^b / (mg/kg) | ≤50 |
| | | ≤20 ^c |
| | 苯并[a]芘 / (mg/kg) | ≤1.0 |
| | 短链氯化石蜡 (C ₁₀ -C ₁₃) / (g/kg) | ≤1.5 |
| | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg) | ≤1.0 |
| | 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和 / (g/kg) | ≤0.2 |
| | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg) | ≤1.0 |
| | 可溶性铅 / (mg/kg) | ≤50 |
| | 可溶性镉 / (mg/kg) | ≤10 |
| | 可溶性铬 / (mg/kg) | ≤10 |
| | 可溶性汞 / (mg/kg) | ≤2 |

表 3 合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求 (续)

| 项目 | 指标 | |
|---|--|------|
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/ (m ² ·h)) | ≤5.0 |
| | 甲醛/ (mg/ (m ² ·h)) | ≤0.3 |
| | 苯/ (mg/ (m ² ·h)) | ≤0.1 |
| | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/ (mg/ (m ² ·h)) | ≤1.0 |
| | 二硫化碳/ (mg/ (m ² ·h)) | ≤1.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| ^a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 E。 ^b 18 种多环芳烃的具体名称见附录 F。 ^c 合成材料面层成品表面 5 mm 内适用此项, 不包括人造草面层。 | | |

5.6.2 合成材料面层原料中有害物质限量要求

5.6.2.1 铺装时使用的非固体原料 (包括各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等) 中有害物质限量应符合表 4 的要求。

表 4 非固体原料中有害物质限量要求

| 项目 | 指标 |
|--|-------|
| 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 ^a / (g/kg) | ≤1.0 |
| 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 ^a / (g/kg) | ≤1.0 |
| 短链氯化石蜡 (C ₁₀ -C ₁₃) / (g/kg) | ≤1.5 |
| 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和 / (g/kg) | ≤10 |
| 挥发性有机化合物/ (g/L) | ≤50 |
| 游离甲醛/ (g/kg) | ≤0.50 |
| 苯/ (g/kg) | ≤0.05 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/ (g/kg) | ≤1.0 |
| 可溶性铅 ^b / (mg/kg) | ≤50 |
| 可溶性镉 ^b / (mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性铬 ^b / (mg/kg) | ≤10 |
| 可溶性汞 ^b / (mg/kg) | ≤2 |
| <p>注: 多组分样品, 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 含量, 然后按产品明示的施工配比进行计算, 其它检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。</p> | |
| ^a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 E。 ^b 仅对添加了颜料、填料的非固体原料进行检测。 | |

5.6.2.2 铺装时使用的固体原料中有害物质限量及气味要求应符合表 5。

表 5 固体原料^a中有害物质限量及气味要求

| 项目 | | 指标 |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 有害物质含量 | 18 种多环芳烃总和 ^b / (mg/kg) | ≤50 |
| | | ≤20 ^c |
| | 苯并[a]芘 / (mg/kg) | ≤1.0 |
| | 可溶性铅 / (mg/kg) | ≤50 |
| | 可溶性镉 / (mg/kg) | ≤10 |
| | 可溶性铬 / (mg/kg) | ≤10 |
| | 可溶性汞 / (mg/kg) | ≤2 |
| 气味 | 气味等级 ^d / 级 | ≤3 |
| ^a 铺设前的预制型合成材料面层、人造草不作为固体原料进行检测。 ^b 18 种多环芳烃的具体名称见附录 F。 ^c 仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 ^d 仅对人造草面层填充用合成材料颗粒进行气味等级测定。 | | |

6 试验方法

6.1 厚度的测定

6.1.1 田径场地按 GB/T 22517.6 规定进行；

6.1.2 球类场地及其他活动场地按附录 A 规定方法进行。

6.2 冲击吸收的测定

按附录 B 规定方法进行。

6.3 垂直变形的测定

按附录 C 规定方法进行。

6.4 拉伸强度、拉断伸长率的测定

按 GB/T 10654 规定进行。

6.5 抗滑值的测定

按附录 D 规定方法进行。

6.6 阻燃性能的测定

按 GB/T 14833 规定进行。

6.7 人造草面层物理机械性能的测定

按 GB/T 20394 的规定进行。

6.8 耐老化性能的测定

按 GB/T 16422.2-2013 的规定进行氙灯辐照试验，试验条件为方法 A、循环序号 1，试验 500 h 后，按 6.4 测定拉伸强度、拉断伸长率。

6.9 无机填料含量的测定

按照 GB/T 4498.1-2013 的方法 A 的规定执行，实验温度为 $(550 \pm 25)^\circ\text{C}$ ，以该条件下的灰分含量作为无机填料含量。

6.10 高聚物总量的测定

按照 GB/T 14837.1 和 GB/T 14837.2 的规定进行。

6.11 合成材料面层成品中有害物质含量的测定

6.11.1 样品前处理

取面层材料样品适量，采用冷冻研磨或不至产生热量的其他加工方式粉碎，选取粒径在 0.85 mm~1.4 mm (20 目~14 目) 之间的细小颗粒，作为检测用试样。制样过程应避免不锈钢研磨装置造成的铬等污染。检测各项二异氰酸酯含量的试样在样品前处理过程中应避免空气中水分的影响。

除重金属外，其余项目应在样品前处理后立即检测。

注：对于现场挖取的样品，制样前应去除底层附着物，以避免基础层对面层材料可能的污染。

6.11.2 合成材料面层成品中有害物质含量检测方法

6.11.2.1 邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的测定按附录 E 的规定进行。

6.11.2.2 18 种多环芳烃总和及苯并[a]芘的测定按附录 F 的规定进行。

6.11.2.3 短链氯化石蜡 ($\text{C}_{10}\text{-C}_{13}$) 的测定按附录 G 的规定进行。

6.11.2.4 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) 的测定按附录 H 的规定进行。

6.11.2.5 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基异氰酸酯 (HDI) 总和的测定按 GB/T 18446 的规定进行。

6.11.2.6 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) 的测定按 GB/T 18446 的规定进行。

6.11.2.7 可溶性铅、镉、铬、汞的测定按 GB/T 23991 的规定进行。

6.12 合成材料面层成品中有害物质释放量的测定

按照附录 I 中规定的方法进行测定。

6.13 气味评定

6.13.1 按 HG/T 4065-2008 中 5.2 规定进行，样品制备、评定及结果表述还应符合 6.13.2~6.13.4。

6.13.2 样品制备

对于合成材料面层成品，样品取样规格为 20 mm×50 mm×实际厚度，用铝箔包覆试样的侧面及底面；对于人造草填充颗粒，直接取样 20 g。

6.13.3 评定

将取好的样品放入 1 L 的测试瓶内，测试瓶在 60 °C 恒温箱中保持 2 h，待冷却到室温进行气味评定，测试瓶从恒温箱中取出到评定应在 0.5 h 内完成。

气味评定小组应由不少于 5 名具有气味评定资质的成员组成。评定时，气味评定人员应把头靠近测试瓶口，然后移去盖子，立即吸入瓶内气体。如果需要重复测试，应在容器被再次打开前关闭 2 min。每个测试瓶内的气体样品最多可供 3 名气味评定人员进行测试。

为了避免适应性效应，气味评定人员应在 2 次测定间暂停不少于 2 min。为避免嗅觉疲劳，1 h 内连续测定次数不应超过 5 次。

6.13.4 结果表述

气味等级尽量用整数表示，必要时也可使用半数来描述。计算所有结果的平均值，结果保留至小数点后一位数字。

某个结果与平均值相差 1.5 或更多，则去掉该结果，剩余人员结果取平均值；如果存在两个或两个以上的个人结果与平均值相差 1.5 或更多，或者去掉不符合要求的结果后，符合要求的结果少于 5 个，则应重新进行测定。

6.14 合成材料面层原料中有害物质限量

6.14.1 非固体原料中有害物质限量

6.14.1.1 甲醛、苯、甲苯/二甲苯/乙苯总和的测定按 GB 18583 中规定的方法进行测定。

6.14.1.2 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和的测定按 GB/T 18446 中规定的方法进行。

6.14.1.3 邻苯二甲酸酯类化合物的测定，称取 (0.2~0.3) g (精确至 0.1 mg) 试样置于 50 mL 的容量瓶中，用乙酸乙酯溶解/分散并定容，摇匀，然后按照附录 E 中规定的方法进行分析。

6.14.1.4 短链氯化石蜡的测定按照附录 G 中规定的方法进行。

6.14.1.5 挥发性有机化合物含量的测定按照 GB/T 23986-2009，计算按照方法 2 进行。其中样品称量 1g (精确至 0.1 mg)；多组分原料按明示配比进行混合，搅拌均匀后称量。

6.14.1.6 可溶性铅、镉、铬、汞的测定按 GB/T 23991 中的规定进行。

6.14.2 固体原料中有害物质限量

6.14.2.1 样品前处理

取固体原料样品适量，按照 6.11.1 规定方法进行前处理。如原料颗粒粒径小于 1.4 mm，则直接作为检测用试样。

6.14.2.2 18 种多环芳烃总和苯并[a]芘的测定按照附录 F 中规定的方法进行。

6.14.2.3 可溶性铅、镉、铬、汞的测定按 GB/T 23991 的规定进行。

7 取样要求

7.1 现浇型面层原料

7.1.1 原料使用前，在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下在铺装现场取样。非固体原料应充分搅拌后装入干净的玻璃或聚四氟乙烯瓶中密封保存，多组分非固体原料应将各组分分别存放；固体原料取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

7.1.2 同一批次同一规格取一组样品，固体原料每组取样量不少于 500 g，非固体原料每组取样量不少于 250 mL。

7.1.3 应对每次进场的原料按 7.1.1 要求见证取样。

7.2 现浇型面层

7.2.1 有害物质限量检测

现浇型面层应在铺设后 14 天至 28 天内，在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下直接从运动场地上挖取一块样品，样品规格不小于 500 mm×500 mm×实际厚度，挖取样品位置的确定规则见附录 J，样品挖取后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封，置于阴凉干燥处。

注：500 mm×500 mm×实际厚度的样品规格可满足有效容积为 200 L 的环境舱进行有害物质释放速率的测试。若环境舱有效容积不是 200 L，则样品规格至少应满足测试舱测试时载荷比（ $0.4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ ）的要求。

7.2.2 物理性能检测

在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下在现场铺装的同时平行制备不少于三块样品。每块样品规格不小于 300 mm×400 mm×实际厚度，其中 1 块作为检测用样，其余作为复测备样。平行样的制样配方、工艺和厚度应与现场施工相同。样品至少经过 14 天固化后封样，置于阴凉干燥处。必要时，应在铺装完成后的场地上挖取样品。

7.3 预制型面层及其胶粘剂、人造草面层及其胶粘剂和人造草填充颗粒

7.3.1 预制型面层、人造草面层在铺设时，在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下现场取未铺装的样品。胶粘剂样品取样后装入干净的玻璃或聚四氟乙烯瓶中密封，置于阴凉干燥处。预制型面层、人造草面层及其填充颗粒取样后在铺装现场条件下存放 14 天至 28 天，然后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封，置于阴凉干燥处。必要时，应在铺装完成后的场地上挖取样品，对于挖取的人造草样品，应对人造草面层及其填充颗粒分别检测。

7.3.2 同一批次同一规格的原料取一组样品，人造草填充颗粒每组取样量不少于 500 g，胶粘剂每组取样量不少于 250 mL。

7.3.3 用于有害物质限量检测的同一批次（同种）预制型面层和人造草面层至少取一块样品，样品规格不小于 500 mm×500 mm×实际厚度。

注：500 mm×500 mm×实际厚度的样品规格可满足有效容积为 200 L 的环境舱进行有害物质释放速率的测试。若环境舱有效容积不是 200 L，则样品规格至少应满足测试舱测试时载荷比（ $0.4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ ）的要求。

7.3.4 用于物理性能检测的同一批次（同种）预制型面层和人造草面层至少取一块样品，样品规格不小于 300 mm×400 mm×实际厚度。

7.3.5 应对每次进场的预制型面层、人造草面层、胶粘剂和填充颗粒按 7.3.1 要求见证取样。

7.4 样品运输过程中应避免因扭曲、挤压、受潮、化学污染或高温等改变样品物理或化学完整性，进行有害物质含量及释放量测定的样品送达实验室后应在温度为（ 25 ± 5 ）℃的室内环境保存，并于 14 天内开始测试。进行物理机械性能指标检测的有效期限为合成材料面层铺装完毕后 14 天至 60 天。

8 检验规则

8.1 抽样检验

抽样检验应符合 5.2、5.3、5.5、5.6 的要求。

8.2 型式检验

8.2.1 出现下列情况之一时进行型式检验：

- a) 新产品定型鉴定时；
- b) 停产六个月时；
- c) 原材料、生产工艺有重大变化，可能影响产品性能时；
- d) 正常生产时，每年进行 1 次；
- e) 质量主管部门监督抽查时。

8.2.2 型式检验应为合成材料面层成品。

8.2.3 型式检验应符合 5.3、5.4、5.5、5.6.1 的要求。

9 判定规则

9.1 每组样品所有检验项目均达到本标准技术要求时，判定该样品符合本标准要求；若有任一项未达到本标准技术要求，则判定该样品不符合标准要求。

9.2 若成品有害物质和气味要求以及物理性能全部合格，则判定该场地符合本标准要求。如果初次检验有部分指标不合格，可以安排复验，对于物理性能按表 2 检测存在不合格项目时，可对复测样品进行检测，如果两块复测样品全部合格，仍可判定复检符合本标准要求，否则判定不符合本标准要求；对于有害物质和气味不合格的，可在 60 天内整改完毕后重新现场见证取样进行检验，如检验结果合格，仍判定有害物质和气味符合本标准要求，否则判定复检不符合本标准要求；只有复检全部符合标准要求，方可判定该场地符合本标准要求。

附录 A

(规范性附录)

球类场地及其他活动场地面层厚度的测量方法

A.1 仪器

专业测厚仪，精度为 0.01 mm。

A.2 测量步骤

每个场地至少取 12 个点，在场地端线开始向对侧测量 3 排点，每排 4 个测点，视场地长短均匀排定。把专业测厚仪放在场地上，手持专业测厚仪垂直向下，压向运动地面直至基础层表面即停止，专业测厚仪上相对应的数字即为测量厚度。

A.3 测量结果

$$P(\%)=R_1/R_2 \times 100 \cdots \cdots \cdots (A.1)$$

式中：

P ——厚度合格率，%；

R_1 ——合格点数；

R_2 ——总测量点数。

附录 B

(规范性附录)

合成材料面层冲击吸收的检测方法

B.1 检测装置

B.1.1 采用冲击吸收测试仪（见图 B.1 所示）检测合成材料面层的冲击吸收性能。




图 B.1 冲击吸收测试仪器

B.1.2 冲击吸收测试仪器的要求

应符合下列要求：

- a) 下落重物的质量为 (20 ± 0.1) kg，并有一个坚硬光滑的表面，使其可以以最小的摩擦力垂直通过导向管无阻碍的落下；
- b) 螺旋弹簧直径为 (69 ± 1) mm，上层为硬化表面，在 0.1 kN 到 7.5 kN 的范围内，有着 (2000 ± 60) N/mm 的线性弹簧弹性度。这个弹簧应该由 3 个或以上同轴线圈所组成，并在末端被固定在一起。这种弹簧可以通过将同一块钢铣制而成；
- c) 可调节测力台支撑物，距离点弹性运动面层的测试点最少 250 mm；距离面弹性运动面层的测试点最少 600 mm；
- d) 钢制测力台，其底盘下面层呈圆弧状，弧度的半径为 500 mm，边缘半径为 1 mm，底盘直径为 (70.0 ± 0.1) mm，厚度最少为 10 mm；
- e) 金属导向管，其内沿内径是 (71.0 ± 0.1) mm；

- f) 测力脚，是由钢制测力台，压力传感器，弹簧和铁砧（最低厚度 20 mm，以盘中心的测量值为准）组成的，固定在金属导向管中，整体重量（不计导向管）应该为 (3.0 ± 0.3) kg；
- g) 提升与释放重物装置，可以让其从设定的高度跌落，且误差不大于 ± 0.25 mm；
- h) 具有记录和调节放大从压力传感器输出的信号的装置以及显示这些记录的装置；
- i) 电子测量记录装置装有放大器和记录放大器，以及过滤性很低的过滤器，并能在 0.01 s 内记录单个冲击产生的力的最大值，精确度为 0.5%，放大器的频道频率应该大于等于 1 kHz；
- j) 测试地基应该是一块平整、坚硬、无振动的混凝土地板，可得到 B.3 中要求的 F_c 数据。

B.2 检测方法

将质量为 20 kg 的下落重物掉落在铁砧上，物体的质量通过弹簧由铁砧传递给放置于合成材料面层测试样品上的一个弧形底座测力台。测力台装有一个压力传感器，它能记录撞击时的最高压力。将这个力的最高值与在混凝土表面上测得的结果进行对比，计算合成材料表面冲击吸收百分比。

测试在混凝土表面的读数 F_c 时，将检测仪器垂直地放置在混凝土地板上，将下落重物的下端调整到距离铁砧 (55 ± 0.25) mm 的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，混凝土表面所受到的冲击力的峰值数值。再重复上述的测试过程 10 次，使总测试次数达到 11 次。记录下第二次到第十一次冲击力峰值的平均值，作为 F_c ，并记录在软件中。 F_c 的数值应该在 (6.60 ± 0.25) kN 的范围内，如果数值超出这个数据，测试结果将被视为无效。通常 F_c 的测试每三个月要做一次，作为仪器及测试环境的校准测试。

在实验室测试合成材料样品冲击吸收值时，应该对样品在 3 个温度点 $0\text{ }^\circ\text{C} \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $23\text{ }^\circ\text{C} \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $50\text{ }^\circ\text{C} \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 下进行测试。

测试在合成材料表面的读数 F_s 时，将检测仪器垂直地放置在测试样品上，将下落重物的下端调整到距离铁砧 (55 ± 0.25) mm 的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，合成材料表面所受到的冲击力的峰值数值。经过一次测试后，间隔 (60 ± 10) s 进行二次测试。经过冲击表面后，为了不让合成材料表面负重太久，应在几秒钟内从铁砧上提起重物。

从 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 温度点开始依序往高温点测试样品时，先将待测样品放置在 $-5\text{ }^\circ\text{C}$ 冰箱中恒温 1 h，然后将样品取出放置到测试平台待测，当样品表面温度自然上升至 $0\text{ }^\circ\text{C} \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $23\text{ }^\circ\text{C} \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 时，分别开始测试，每一个温度点的测试要在 5 min 内完成，每一个点位测试 4 次，取后 3 次数值计算冲击吸收值，结果取其算术平均值，为该点位在相应温度点的测定值。

从 $50\text{ }^\circ\text{C}$ 温度点开始依序往低温点测试样品时，先将待测样品放置在 $55\text{ }^\circ\text{C}$ 烘箱中恒温 1h，然后将样品取出放置到测试平台待测，当样品表面温度自然下降至 $50\text{ }^\circ\text{C} \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$ 时，开始测试，每一个温度点测试要在 5 min 内完成，每一个点位测试 4 次，取后 3 次数值计算冲击吸收值，结果取其算术平均值，为该点位在相应温度点的测定值。

样品的表面温度，使用经校准后的红外线测温仪测量。

B.3 结果计算

冲击吸收按式 (B.1) 进行计算:

$$\text{冲击吸收} = \left(1 - \frac{F_s}{F_c}\right) \times 100\% \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

F_s ——在合成材料表面的测试读数, 单位为牛顿 (N);

F_c ——在混凝土表面的测试读数, 单位为牛顿 (N)。

附录 C

(规范性附录)

合成材料面层垂直变形的检测方法

C.1 检测装置

C.1.1 采用垂直变形测试仪（见图 C.1 所示）检测合成材料跑道面层的垂直变形性能。




图 C.1 垂直变形测试仪器

C.1.2 垂直变形测试仪器的要求

应符合下列要求：

- 下落重物的质量为 (20 ± 0.1) kg，并有一个坚硬光滑的表面，使其可以以最小的摩擦力垂直通过导向管无阻碍的落下；
- 螺旋弹簧直径为 (69 ± 1) mm，上层为硬化表面，在 0.1 kN 到 1.6 kN 的范围内，有着 (40 ± 1.5) N/mm 的线性弹簧弹性度；
- 可调节测力台支撑物，距离点弹性运动面层的测试点最少 250 mm；距离面弹性运动面层的测试点最少 600 mm；
- 钢制测力台，其底盘下面层呈平面状，边缘半径为 1 mm，厚度最少为 10 mm；
- 金属导向管，其内沿内径是 (71.0 ± 0.1) mm；
- 测试脚，是由钢制测力台，压力传感器，弹簧和铁砧（最低厚度 20 mm，以盘中心的测量值为准）组成的，固定在金属导向管中，整体重量（不计导向管）应该为 (3.5 ± 0.35) kg；

- g) 提升与释放重物装置，可以让其从设定的高度跌落，且误差不大于 ± 0.25 mm；
- h) 测试形变用的传感器可采用测试范围为 ± 10 mm，误差不超过 0.05mm 的电子变形传感器。传感器距离整个测试仪器的中轴线的距离应该 ≤ 125 mm。两个感应器应该以仪器的中轴线对称放置在变形力传递装置上；
- i) 具有记录和调节放大从压力传感器输出的信号的装置以及显示这些记录的装置。放大器的频道频率应该大于等于 1 kHz；
- j) 测试地基应该是一块平整、坚硬、无振动的混凝土地板。

C.2 检测方法

测试在合成材料样品垂直变形值时，将检测仪器垂直地放置在合成材料样品上，将下落重物的下端调整到距离铁砧(120 ± 0.25) mm的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，合成材料表面所发生的形变数值。经过一次测试后，间隔(60 ± 10) s进行二次测试。经过冲击表面后，为了不让合成材料表面负重太久，应在几秒钟内从铁砧上提起重物。每一个点位测试 4 次，取后 3 次数值计算垂直变形值，结果取其算术平均值。

C.3 结果表示

垂直变形是根据 1500 N 动力冲击测试中，超过 400 N 的读数结果计算得出的。测试结果是最后三次冲击的平均值。

附录 D

(规范性附录)

合成材料面层抗滑值的检测方法

D.1 检测装置

采用图 D.1 中所示滑动阻力测试仪进行检测。




图 D.1 便携式阻力测试仪

D.2 检测方法

将一个标准的光滑橡胶滑动片安装在摆动臂末端的支撑块之下，并用弹簧顶住。这个滑动片将随摆动臂从 90° 位置向下摆向跑道表面，并沿着表面滑动一定距离，摆动臂摆动时带动一个惰性指针，使指针停留在摆动的最高点位置上。

将滑动阻力测试仪水平放置在跑道表面，放开撑脚，以防止当摆动臂摆过表面时，支撑脚下合成材料的表面出现局部偏斜。当摆动臂从正常的水平位置自由下落时，指针停留的刻度应是零点，否则，应调节摩擦环（在摆动臂的定位中心处）并反复操作，直到始终得到一个零点。

测试样品时，调节摆动臂的高度，使滑动片与被测表面接触，滑动片从左边缘到右边缘与被测表面接触的距离是在 $125\text{ mm} \sim 127\text{ mm}$ 之间。把所设置的高度固定在这个位置上并反复摆动滑动片以核定距离。然后，把摆动臂放在水平重物的位置上。

在测试区保持测试样品表面干燥，放开摆动臂使其自由落下，略去第一次指针计数，然后进行 5 次同样的试验。记录每次摆动后指针所得的刻度读数，计算这 5 个读数的平均值，即为干燥表面的抗滑值。

如果合成材料表面显示具有方向性的图案，那么，用仪器应能测出各个方向不同的数值。方法是调节仪器，使滑动部件从开始摆动方向的 90° 和 180° 通过相同的一块表面，所测得结果可作为第一组读数的参考数。

附录 E

(规范性附录)

邻苯二甲酸酯类化合物含量的测试气相色谱-质谱 (GC-MS) 法

E.1 范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法 (GC-MS) 测定合成材料运动场地面层及其原料中邻苯二甲酸酯类化合物含量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品及其原料中 6 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的测定。

E.2 原理

试样用乙酸乙酯或者其他合适的溶剂进行超声萃取, 试样溶液冷却后用气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS) 测定, 采用总离子流色谱图 (TIC) 进行定性, 选择离子检测 (SIM) 进行定量。

E.3 材料和试剂

E.3.1 萃取溶剂

乙酸乙酯或者其他合适溶剂, 分析纯。

E.3.2 校准化合物

邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP), 纯度 \geq 98%或已知纯度。

E.3.3 标准储备溶液

分别称取适量的邻苯二甲酸酯类标准品, 用萃取溶剂 (E.3.1) 配制成 DBP、BBP、DEHP、DNOP 浓度为 200 mg/L, DINP、DIDP 浓度为 500 mg/L 的混合标准储备溶液。标准储备溶液宜在 (0~4) °C 冰箱中保存, 配制后 6 个月内使用。

E.3.4 标准工作溶液

将标准储备溶液采用逐级稀释的方法配制 DBP、BBP、DEHP、DNOP 浓度从 0.5 mg/L 到 10 mg/L, DINP、DIDP 浓度从 2.5 mg/L 到 50 mg/L 之间的不少于 5 点的混合标准工作溶液。标准工作溶液宜在 (0~4) °C 冰箱中保存, 配制后 3 个月内使用。

E.3.5 有机相微孔滤膜

孔径 0.45 μm 。

E.4 仪器设备

E.4.1 气相色谱-质谱联用仪。

E.4.2 超声波发生器。

E.4.3 电子天平：精确度0.1 mg。

E.5 分析步骤

E.5.1 GC-MS 工作条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

- a) 色谱柱：5%苯基-甲基硅氧烷毛细管柱，30 m \times 0.25 mm \times 0.25 μm ；
- b) 进样口温度：290 $^{\circ}\text{C}$ ；
- c) 柱温：程序升温，50 $^{\circ}\text{C}$ 保持2 min，然后以20 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 升至200 $^{\circ}\text{C}$ 再以8 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 升至300 $^{\circ}\text{C}$ 保持5.5 min；
- d) 质谱接口温度：280 $^{\circ}\text{C}$ ；
- e) 离子源温度：230 $^{\circ}\text{C}$ ；
- f) 电离方式：EI；
- g) 电离能量：70 eV；
- h) 质量扫描范围：50 amu \sim 500 amu；
- i) 测试方式：全扫描的总离子流图（TIC）定性，选择离子监测（SIM）定量；
- j) 进样方式：不分流进样；
- k) 载气：氦气（纯度 \geq 99.999%），流量为1.0 mL/min；
- l) 进样量：1.0 μL ；
- m) 溶剂延迟：5 min。

E.5.2 试样制备

称取约0.5 g样品，精确至0.1 mg，放入螺口刻度试管（带密封盖），加入10 mL萃取溶剂（E.3.1）并密封试管，置于超声波发生器（E.4.2）中，在60 $^{\circ}\text{C}$ 水温下超声萃取60 min。萃取完成后，取出刻度试管冷却至室温并混合均匀，用微量注射器取1 μL 进样，测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于E.3.4中最大浓度的峰面积，则用萃取溶剂（E.3.1）稀释后测定，并将稀释倍数f代入计算公式中。

注1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注2：如果待测溶液中有颗粒物质，取一部分试液经0.45 μm 有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

E.5.3 定性分析

进行样品测试时，如果检出色谱峰的保留时间与标准样品相一致，并且在扣除背景后样品质谱图中

所有选择离子均出现，而且其丰度比与标准品的丰度比相一致（相对丰度>50%，允许±10%的偏差；相对丰度在20%~50%之间，允许±15%的偏差；相对丰度在10%~20%之间，允许±20%的偏差；相对丰度≤10%，允许±50%的偏差），则可判断样品中存在相应的邻苯二甲酸酯类。

注：在E. 5. 1条件下，6种邻苯二甲酸酯类化合物的特征离子及其丰度比参见表E. 1。

表 E. 1 6种邻苯二甲酸酯类化合物的特征离子

| 序号 | 邻苯二甲酸酯名称 | CAS 号 | 特征离子碎片/amu | | |
|----|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 定量离子 | 定性参考离子 | 丰度比 |
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) | 84-74-2 | 149 | 149, 150, 205, 223 | 100 : 09 : 06 : 07 |
| 2 | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 85-68-7 | 149 | 149, 150, 206, 238 | 100 : 12 : 23 : 03 |
| 3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基 己基)酯 (DEHP) | 117-81-7 | 149 | 149, 150, 167, 279 | 100 : 11 : 31 : 05 |
| 4 | 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) | 117-84-0 | 279 | 149, 279, 150, 261 | 100 : 7 : 11 : 1 |
| 5 | 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) | 28553-12-0 或 68515-48-0 | 293 | 149, 293, 127, 167 | 100 : 20 : 11 : 7 |
| 6 | 邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) | 26761-40-0 或 68515-49-1 | 307 | 149, 307, 141, 150 | 100 : 20 : 9 : 10 |

E. 5. 4 定量分析

E. 5. 4. 1 标准溶液和试液中待测试的邻苯二甲酸酯类化合物的响应值均应在仪器检测的线性范围内，如果试液的检测响应值超出仪器检测的线性范围，可适当稀释后测试。

E. 5. 4. 2 本标准采用外标法对邻苯二甲酸酯类化合物进行定量分析。在色谱图中，选取适当的定量选择离子（参见表 E. 1）进行峰面积积分，DINP 和 DIDP 应分别将其所有同分异构体的色谱峰的基线拉平后积分，计算其面积的总和，按式（E. 1）计算样品中每种邻苯二甲酸酯的含量。

E. 5. 4. 3 DINP 和 DIDP 由于包含不可分离的同分异构体，出峰存在部分重叠，并且如果同时存在 DNOP，在色谱图上 DNOP 出峰也会与 DINP 出峰出现重叠。因此在选取定量离子时应避免 DNOP、DINP 和 DIDP 之间的相互干扰，DNOP 选择 $m/z=279$ 、DINP 选择 $m/z=293$ 、DIDP 选择 $m/z=307$ 可在最大程度上减少相互之间的干扰。

E. 5. 5 空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

E. 6 结果计算

按式 (E.1) 计算样品中每种邻苯二甲酸酯类化合物的含量:

$$\omega_i = \frac{(c_i - c_0) \times V \times f}{m \times 1000} \dots\dots\dots (E.1)$$

式中:

- ω_i —— 试样中某种邻苯二甲酸酯的含量, 单位为克每千克 (g/kg);
- c_i —— 试样中某种邻苯二甲酸酯的浓度, 单位为毫克每升 (mg/L);
- c_0 —— 空白试样中某种邻苯二甲酸酯的浓度, 单位为毫克每升 (mg/L);
- V —— 试样定容体积, 单位为毫升 (mL);
- m —— 试样质量, 单位为克 (g);
- f —— 稀释倍数。

E.7 检出限

本方法6种邻苯二甲酸酯类化合物含量的参考检出限: DBP、BBP、DEHP、DNOP均为0.01 g/kg; DINP、DIDP均为0.05 g/kg。

E.8 精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10%。

附录 F
(规范性附录)

18 种多环芳烃含量的测试气相色谱-质谱 (GC-MS) 法

F.1 范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法 (GC-MS) 测定合成材料运动场地面层及其原料中 18 种多环芳烃含量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品及其原料中 18 种多环芳烃及苯并[a]芘含量的测定。

F.2 原理

试样用乙酸乙酯或者其他合适的溶剂进行超声萃取，萃取液经冷却后试样经超声波水浴提取，提取液冷却后为待测溶液，用气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS) 测试，内标法定量。

F.3 材料和试剂

F.3.1 萃取溶剂

乙酸乙酯或其他合适的溶剂，均为分析纯。

F.3.2 标准工作溶液

18种多环芳香烃 (PAHs) 混合标准溶液。

F.3.3 内标溶液

内标溶液如下：

- a) 内标物 1: 八氘代萘溶液 (naphthalene-d₈)，用于校正表 F.1 中 2 号 PAH；
- b) 内标物 2: 十氘代芘溶液 (pyrene-d₁₀)，或十氘代蒽溶液 (anthracene-d₁₀)，或十氘代菲溶液 (Phenanthrene-d₁₀)，用于校正表 F.1 中 3 号~8 号，10 号~12 号 PAHs；
- c) 内标物 3: 十二氘代芘溶液 (perylene-d₁₂)，或十二氘代苯并[a]芘溶液 [benzo(a)pyrene-d₁₂]，三苯基苯 (triphenylbenzene)，用于校正表 F.1 中 13 号~17 号，19 号~21 号 PAHs。

F.3.4 内标物混合溶液

移取适量内标物 1、内标物 2、内标物 3，用萃取溶剂(F.3.1)稀释成含内标物 1 质量浓度为 0.3 mg/L、内标物 2 质量浓度为 0.42 mg/L、内标物 3 质量浓度为 0.96 mg/L 的混合内标液，至少应使用 3 种内标物质。

F.3.5 混合标准溶液配制

移取适量 18 种 PAHs 混合标准溶液(F.3.2),用萃取溶剂(F.3.1)逐级稀释成质量浓度为 0.1 mg/L、0.05 mg/L、0.02 mg/L、0.01 mg/L、0.002 mg/L 的系列标准溶液各 1 mL,再分别加入 100 μ L 内标物混合溶液(F.3.4),混合均匀。

F.3.6 有机相微孔滤膜

孔径 0.45 μ m。

F.4 仪器设备

F.4.1 气相色谱-质谱联用仪。

F.4.2 超声波发生器。

F.4.3 电子天平:精确度0.1 mg。

F.5 分析步骤

F.5.1 样品制备

称取 0.5 g 样品,精确至 0.1 mg,放入螺口刻度试管(带密封盖),加入 10 mL 萃取溶剂(F.3.1)并密封试管,置于超声波水浴装置中,在 60 $^{\circ}$ C 水温下超声萃取 60 min。萃取完成后,取出刻度试管冷却至室温并混合均匀,得到的试样溶液可依据其实际情况直接进样,或者用萃取溶剂(F.3.1)稀释后用于测试。

移取 1 mL 待测液,加入 100 μ L 内标物混合溶液(F.3.4)混匀后进行气相色谱-质谱分析。

注 1:高浓度样品可进行两次萃取测试。

注 2:如果试样溶液中有颗粒物,取一部分试液经 0.45 μ m 有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

F.5.2 内标标准曲线的绘制

对标准混合溶液(F.3.5)进行气相色谱-质谱分析,以待测物的质量浓度为横坐标、待测物 and 对应内标物峰面积的比值为纵坐标作图,可得一条通过原点的直线,即内标标准曲线。

F.5.3 气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器,因此不可能给出仪器分析的普适参数,可参考的仪器条件如下:

- 色谱柱:5%苯基-甲基硅氧烷毛细管柱,30 m \times 0.25 mm \times 0.25 μ m;
- 进样口温度:280 $^{\circ}$ C;
- 柱温:程序升温,50 $^{\circ}$ C 保持 2 min,然后以 20 $^{\circ}$ C/min 升至 200 $^{\circ}$ C 再以 8 $^{\circ}$ C/min 升至 300 $^{\circ}$ C 保持 5.5 min;
- 质谱接口温度:280 $^{\circ}$ C;
- 离子源温度:270 $^{\circ}$ C;

- f) 四级杆温度: 150 °C;
- g) 电离方式: EI;
- h) 电离能量: 70 eV;
- i) 质量扫描范围: 45 amu~350 amu;
- j) 测试方式: 选择离子监测 (SIM);
- k) 进样方式: 不分流进样;
- l) 载气: 氦气 (纯度≥99.999%), 流量为 1.0 mL/min;
- m) 进样量: 1.0 μL;
- n) 溶剂延迟: 5 min。

F.5.4 定性及定量分析

根据各实验室仪器所适合的分析条件对混合标准溶液及待测液进行分析, 根据色谱峰的保留时间和特征离子的相对丰度进行定性分析。以下条件可用于判定样品中是否含有多环芳烃:

- a) 样品中目标物保留时间与标液中目标物保留时间的偏差在±0.5或±0.1 min范围内;
- b) 特征离子在标液中目标物的保留时间处出峰;
- c) 特征离子的相对丰度与标液中目标物的相对丰度一致 (相对丰度>50%, 允许±10%的偏差; 相对丰度 20%~50%之间, 允许±15%的偏差; 相对丰度 10%~20%之间, 允许±20%的偏差; 相对丰度≤10%, 允许±50%的偏差)。

定量分析参考表 F.1 中的定量离子, 采用内标法定量。

表 F.1 本标准检测的 18 种多环芳烃定性离子和定量选择离子

| 序号 | 多环芳烃名称 | CAS No. | 化学分子式 | 特征离子碎片/amu | |
|----|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|-----|
| | | | | 定性 | 定量 |
| 1 | 八氘代萘 (内标 1) | 1146-65-2 | C ₁₀ D ₈ | 108, 136, 137 | 136 |
| 2 | 萘 | 91-20-3 | C ₁₀ H ₈ | 127, 128, 129 | 128 |
| 3 | 蒽烯 | 208-96-8 | C ₁₂ H ₈ | 151, 152, 153 | 152 |
| 4 | 蒽 | 83-32-9 | C ₁₂ H ₁₀ | 152, 153, 154 | 153 |
| 5 | 芴 | 86-73-7 | C ₁₃ H ₁₀ | 165, 166, 167 | 166 |
| 6 | 菲 | 85-01-8 | C ₁₄ H ₁₀ | 176, 178, 179 | 178 |
| 7 | 蒽 | 120-12-7 | C ₁₄ H ₁₀ | 176, 178, 179 | 178 |
| 8 | 荧蒽 | 206-44-0 | C ₁₆ H ₁₀ | 101, 202, 203 | 202 |
| 9 | 十氘代芘 (内标 2) | 1718-52-1 | C ₁₆ D ₁₀ | 106, 212, 213 | 212 |
| 10 | 芘 | 129-00-0 | C ₁₆ H ₁₀ | 101, 202, 203, | 202 |
| 11 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | C ₁₈ H ₁₂ | 226, 228, 229 | 228 |
| 12 | 蒽 | 218-01-9 | C ₁₈ H ₁₂ | 226, 228, 229 | 228 |
| 13 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | C ₂₀ H ₁₂ | 126, 252, 253 | 252 |

表 F.1 本标准检测的 18 种多环芳烃定性离子和定量选择离子 (续)

| 序号 | 多环芳烃名称 | CAS No. | 化学分子式 | 特征离子碎片/amu | |
|----|-----------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | | | 定性 | 定量 |
| 14 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | C ₂₀ H ₁₂ | 126, 252, 253 | 252 |
| 15 | 苯并[j]荧蒽 | 205-82-3 | C ₂₀ H ₁₂ | 126, 252, 253 | 252 |
| 16 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | C ₂₀ H ₁₂ | 126, 252, 253 | 252 |
| 17 | 苯并[e]芘 | 192-97-2 | C ₂₀ H ₁₂ | 125, 252, 253 | 252 |
| 18 | 十二氘代芘(内标 3) | 1520-96-3 | C ₂₀ D ₁₂ | 260, 264, 265 | 264 |
| 19 | 茚并[1, 2, 3-cd]芘 | 193-39-5 | C ₂₂ H ₁₂ | 138, 276, 277 | 276 |
| 20 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | C ₂₂ H ₁₄ | 139, 278, 279 | 278 |
| 21 | 苯并[g, h, i]花 | 191-24-2 | C ₂₂ H ₁₂ | 138, 276, 277 | 276 |

F.5.5 空白试验

除不加试样外, 均按照上述分析步骤进行。

F.6 结果计算

按式 (F.1) 计算待测液中多环芳烃的浓度:

$$C_i = \frac{1}{K_i} \times \frac{A_i}{A_s} \dots\dots\dots (F.1)$$

式中:

C_i ——待测液中每种多环芳烃的浓度, 单位为毫克每升 (mg/L);

K_i ——每种多环芳烃内标标准曲线的斜率;

A_i ——待测液中每种多环芳烃的峰面积;

A_s ——待测液中每种多环芳烃所对应内标物的峰面积。

按式 (F.2) 计算试样中多环芳烃的含量:

$$\omega_i = \frac{(c_i - c_0) \times V \times f}{m} \dots\dots\dots (F.2)$$

式中:

ω_i ——试样中每种多环芳烃的含量, 单位为毫克每千克 (mg/kg);

c_i ——待测液体中每种多环芳烃的浓度, 单位为毫克每升 (mg/L);

c_0 ——空白试样中每种多环芳烃的浓度, 单位为毫克每升 (mg/L);

V ——待测液的体积, 单位为毫升 (mL);

f ——待测液的稀释因子;

m ——试样的质量, 单位为克 (g)。

F.7 检出限

本方法单个多环芳香烃化合物的参考检出限为 0.1 mg/kg。

F.8 精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15%。

附录 G

(规范性附录)

短链氯化石蜡含量的测试 (气相色谱-电子捕获负化学电离源质谱法)

G.1 范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法 (GC-MS) 测定合成材料运动场地面层成品及其原料中短链氯化石蜡的含量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品及其原料中氯原子数大于等于 5 的短链氯化石蜡测定。

G.2 原理

样品采用正己烷或其他合适的溶剂作为萃取溶剂进行超声萃取, 所得试样溶液经浓硫酸净化处理后, 用气相色谱-电子捕获化学电离源质谱仪进行定性定量分析。

G.3 试剂和材料

G.3.1 萃取溶剂

正己烷或其他合适的溶剂, 分析纯。

G.3.2 内标标准物质

可选用 ϵ -六六六 (CAS: 6108-10-7, 100 mg/L)、1, 1, 1, 3, 10, 11-六氯十一烷 (CAS: 601523-28-8, 100 mg/L), 或其他合适的内标物质。

G.3.3 C₁₀-C₁₃氯化石蜡标准储备溶液

51.5%平均氯化度, 100 mg/L。

55.5%平均氯化度, 100 mg/L。

63.0%平均氯化度, 100 mg/L。

G.3.4 浓硫酸

分析纯。

G.4 仪器和设备

G.4.1 气相色谱-质谱联用仪: 配有电子捕获负化学电离源。

G.4.2 超声波发生器。

G.4.3 电子天平: 精确度 0.1 mg。

G.4.4 离心机：转速 5000 r/min~20000 r/min。

G.5 分析步骤

G.5.1 短链氯化石蜡标准工作溶液

将平均氯化度为 51.5%、55.5%和 63.0%的短链氯化石蜡标准溶液等比例混合，充分混匀后，用萃取溶剂（G.3.1）将其配制成 5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L、20 mg/L、25 mg/L、50 mg/L 的系列标准工作溶液，其中内标浓度为 5 mg/L。根据需要可配制成其他合适的浓度。

G.5.2 超声波萃取

称取约 0.5 g 样品，精确至 0.1 mg，放入于螺口刻度试管（带密封盖），加入 1 mL 内标（G.3.2）和 9 mL 萃取溶剂（G.3.1），用超声波发生器在 60℃水温下超声萃取 60 min，摇匀冷却后待处理。

注1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注2：如果试样溶液中有颗粒物，取一部分试液经0.45 μm有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

G.5.3 净化

取 5 mL 试样溶液于玻璃管，并加入 5 mL 98%浓硫酸，混匀并用离心机分离，收集上层有机溶液。重复以上操作直至下层酸溶液澄清或至白色，此过程不超过 5 次。

此溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（G.3.1）稀释后测试。

G.5.4 气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

- a) 色谱柱：DB-5MS 毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.1 μm，或其他具有相当性质的毛细管柱；
- b) 进样口温度：300 °C；
- c) 柱温：程序升温，80 °C保持以 40 °C/min 升至 300 °C保持 5 min；
- d) 质谱接口温度：280 °C；
- e) 质量扫描范围：50 amu~550 amu；
- f) 进样方式：不分流进样；
- g) 电离方式：电子捕获负化学源电离（ECNI）；
- h) 载气：氦气（99.999%），流量为 2.0 mL/min；
- i) 反应气：甲烷，流速为 1.5 mL/min；
- j) 进样量：1.0 μL；
- k) 溶剂延迟：2.0 min。

G.5.5 试验

分别取 1 μL 标准工作溶液与试样溶液注入色谱仪，按分析条件操作。通过比较试样与标样的保留

时间及特征离子进行定性或定量分析。

G.5.5 定性定量分析

根据各实验室仪器所适合的分析条件对标准溶液及试样溶液进行分析,根据色谱峰的保留时间和特征离子的相对丰度进行定性分析,在确认是短链氯化石蜡的条件下,采用定量离子进行定量分析。

定量分析参考表 G.1 中的定量离子,采用内标法定量。

表 G.1 短链氯化石蜡的定性离子和定量选择离子

| 序号 | 分子式 | 定量离子 | 定性离子 |
|----|--|------|------|
| 1 | C ₁₀ H ₁₇ Cl ₅ | 277 | 279 |
| 2 | C ₁₀ H ₁₆ Cl ₆ | 313 | 315 |
| 3 | C ₁₀ H ₁₅ Cl ₇ | 347 | 349 |
| 4 | C ₁₀ H ₁₄ Cl ₈ | 381 | 383 |
| 5 | C ₁₀ H ₁₃ Cl ₉ | 415 | 417 |
| 6 | C ₁₀ H ₁₂ Cl ₁₀ | 449 | 451 |
| 7 | C ₁₁ H ₁₉ Cl ₅ | 293 | 291 |
| 8 | C ₁₁ H ₁₈ Cl ₆ | 327 | 329 |
| 9 | C ₁₁ H ₁₇ Cl ₇ | 361 | 363 |
| 10 | C ₁₁ H ₁₆ Cl ₈ | 395 | 397 |
| 11 | C ₁₁ H ₁₅ Cl ₉ | 429 | 431 |
| 12 | C ₁₁ H ₁₄ Cl ₁₀ | 463 | 465 |
| 13 | C ₁₂ H ₂₁ Cl ₅ | 307 | 305 |
| 14 | C ₁₂ H ₂₀ Cl ₆ | 341 | 343 |
| 15 | C ₁₂ H ₁₉ Cl ₇ | 375 | 377 |
| 16 | C ₁₂ H ₁₈ Cl ₈ | 409 | 411 |
| 17 | C ₁₂ H ₁₇ Cl ₉ | 443 | 445 |
| 18 | C ₁₂ H ₁₆ Cl ₁₀ | 479 | 477 |
| 19 | C ₁₃ H ₂₃ Cl ₅ | 321 | 319 |
| 20 | C ₁₃ H ₂₂ Cl ₆ | 355 | 357 |
| 21 | C ₁₃ H ₂₁ Cl ₇ | 389 | 391 |
| 22 | C ₁₃ H ₂₀ Cl ₈ | 423 | 425 |
| 23 | C ₁₃ H ₁₉ Cl ₉ | 459 | 457 |
| 24 | C ₁₃ H ₁₈ Cl ₁₀ | 493 | 491 |

G.5.6 空白试验

除不加试样外,均按照上述分析步骤进行。

G.6 结果计算

按式 (G.1) 计算待测液中短链氯化石蜡的浓度:

$$C = \frac{1}{L} \times \frac{A_i}{A_s} \dots\dots\dots (G.1)$$

式中：

C ——待测液中每种短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

L ——短链氯化石蜡内标标准曲线的斜率；

A_i ——待测液中短链氯化石蜡的峰面积；

A_s ——待测液中短链氯化石蜡内标物的峰面积。

按式（G.2）计算试样中短链氯化石蜡的含量：

$$w_i = \frac{(c-c_0) \times V \times f}{m \times 1000} \dots\dots\dots (G.2)$$

式中：

w_i ——试样中每种短链氯化石蜡的含量，单位为克每千克（g/kg）；

c ——待测液体中短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c_0 ——空白试样中短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——待测液的体积，单位为毫升（mL）；

f ——待测液的稀释因子；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

G.7 检出限

本方法短链氯化石蜡含量的参考检出限为0.1 g/kg。

G.8 精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 15%。

附录 H (规范性附录)

4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) 含量的测试

H.1 范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法 (GC-MS) 和高效液相色谱法 (HPLC) 测定合成材料运动场地面层中 MOCA 含量的方法, 其中气相色谱-质谱法 (GC-MS) 为仲裁法。

本方法适用于合成材料运动场地面层中 MOCA 含量的测定。

H.2 方法一: 气相色谱-质谱 (GC-MS) 法 (仲裁法)

H.2.1 原理

用适当的溶剂萃取试样, 萃取液经过滤后加入葱-d₁₀ 作为内标物, 取适量样液用气相色谱-质谱 (GC-MS) 进行分析, 用内标法计算试样溶液中 MOCA 的含量。

H.2.2 材料和试剂

H.2.2.1 萃取溶剂

丙酮或其他合适的溶剂, 分析纯。

H.2.2.2 内标溶液

用萃取溶剂 (H.2.2.1) 将葱-d₁₀ (CAS No.: 1719-06-8) 配制成浓度约为 50 mg/L 的内标溶液。

H.2.2.3 MOCA (CAS No.: 101-14-4) 标准样品

纯度≥99%或已知纯度。

H.2.2.4 标准工作溶液

用萃取溶剂 (H.2.2.1) 将 MOCA (H.2.2.3) 配制成 5 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L 的标准工作溶液。

注: 标准工作溶液现配现用, 根据需要可配制成其它合适的浓度。

H.2.2.5 混合标准溶液

移取 1 mL 标准溶液 (H.2.2.4), 加入 100 μL 内标物溶液 (H.2.2.2), 配制成混合标准溶液。

H.2.3 仪器设备

H.2.3.1 气相色谱-质谱联用仪。

H.2.3.2 超声波发生器。

H. 2. 3. 3 电子天平：精确度 0.1 mg。

H. 2. 4 分析步骤

H. 2. 4. 1 样品制备

称取 0.5 g 样品，精确至 0.1 mg，放入螺口刻度试管（带密封盖），加入 10 mL 萃取溶剂（H. 2. 2. 1）并密封试管，置于超声波发生器（H. 2. 3. 2）中，超声萃取 60 min。萃取完成后，取出刻度试管冷却至室温并混合均匀。此试样溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（H. 2. 2. 1）稀释后进行分析。

移取 1 mL 上述待测液至色谱配样瓶中，加入 100 μ L 内标溶液（H. 2. 2. 2）混匀后进行气相色谱-质谱分析。

注 1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注 2：如果试样溶液中有颗粒物质，取一部分试液经 0.45 μ m 有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

H. 2. 4. 2 内标标准曲线的绘制

对标准混合溶液（H. 2. 2. 5）进行气相色谱-质谱分析，以待测物的质量浓度为横坐标、MOCA 和对应内标物峰面积的比值为纵坐标作图，可得一条通过原点的直线，即内标标准曲线。

H. 2. 4. 3 气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

- a) 色谱柱（基本柱）：聚二甲基硅氧烷毛细管柱，30 m \times 0.32 mm \times 1.0 μ m；
- b) 进样口温度：250 $^{\circ}$ C；
- c) 柱温：程序升温，35 $^{\circ}$ C 保持 4 min，然后以 8 $^{\circ}$ C/min 升至 300 $^{\circ}$ C 保持 10 min；
- d) 质谱接口温度：270 $^{\circ}$ C；
- e) 质量扫描范围：35 amu \sim 350 amu；
- f) 进样方式：不分流进样；
- g) 载气：氦气（纯度 \geq 99.999%），流量为 1.0 mL/min；
- h) 进样量：1.0 μ L；
- i) 离子化方式：EI；
- j) 离子化电压：70 eV；
- k) 溶剂延迟：3.0 min。

H. 2. 4. 4 定性定量分析

分别取 1 μ L 标准工作溶液（H. 2. 2. 4）与试样溶液按 H. 2. 4. 3 条件进行气相色谱-质谱分析。通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性。必要时，选用另外一种或多种方法对异构体进行确认。

移取 1 mL 稀释后的试样溶液，加入 100 μ L 内标溶液（H. 2. 2. 2）混匀后待测。然后分别取 1 μ L 混合标准溶液（H. 2. 2. 5）与待测溶液按 H. 2. 4. 3 条件进行气相色谱-质谱分析，选用选择离子方式进行定量。

定量分析可参考表 H.1 中的定量离子。

表 H.1 本标准检测的 MOCA 与内标物的定性离子和定量选择离子

| 序号 | 化合物名称 | CAS No. | 化学分子式 | 特征离子碎片/amu | |
|----|-------------------|-----------|--|------------|-----|
| | | | | 定性 | 定量 |
| 1 | MOCA | 101-14-4 | C ₁₃ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ | 266, 98 | 231 |
| 2 | 蒎-d ₁₀ | 1719-06-8 | C ₁₄ D ₁₀ | 189, 94 | 188 |

H.2.4.5 空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

H.2.5 结果计算

按式 (H.1) 计算待测液中 MOCA 的浓度：

$$C = \frac{1}{L} \times \frac{A_i}{A_s} \dots\dots\dots (H.1)$$

式中：

C ——待测液中 MOCA 的浓度，单位为毫克每升 (mg/L)；

L ——MOCA 内标标准曲线的斜率；

A_i ——待测液中 MOCA 的峰面积；

A_s ——待测液中 MOCA 内标物的峰面积。

按式 (H.2) 计算试样中 MOCA 的含量：

$$\omega = \frac{(c-c_0) \times V \times f}{m \times 1000} \dots\dots\dots (H.2)$$

式中：

ω ——试样中 MOCA 的含量，单位为克每千克 (g/kg)；

c ——待测液中 MOCA 的浓度，单位为毫克每升 (mg/L)；

c_0 ——空白试样中 MOCA 的浓度，单位为毫克每升 (mg/L)；

V ——待测液的体积，单位为毫升 (mL)；

f ——待测液的稀释因子；

m ——试样的质量，单位为克 (g)。

注：待测液中 MOCA 的含量的也可用外标法计算。

H.2.6 检出限

本方法 MOCA 的参考检出含量为 0.01 g/kg。

H.2.7 精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 15%。

H.3 方法二：高效液相色谱（HPLC）法

H.3.1 原理

用适当溶剂萃取试样，经超声水浴萃取后静置冷却至室温，取适量试样溶液过微孔滤膜，用高效液相色谱仪进行分析，外标法计算试样溶液中 MOCA 的含量。

H.3.2 材料和试剂

H.3.2.1 甲醇

色谱纯。

H.3.2.2 水

GB/T 6682-2008推荐使用的二级水。

H.3.2.3 萃取溶剂

丙酮或其他合适的溶剂，色谱纯。

H.3.2.4 MOCA（CAS No.：101-14-4）标准样品

纯度 \geq 99%或已知纯度。

H.3.2.5 MOCA 储备液

准确称取 MOCA 标准物质（H.3.2.4）50 mg（精确到 0.1 mg）于 100 mL 容量瓶中，用甲醇（H.3.2.1）溶解并稀释到刻度，摇匀，即得到浓度为 500 μ g/mL MOCA 标准储备液。

H.3.2.6 MOCA 系列标准工作溶液

准确量取适当体积的 MOCA 储备液（H.3.2.5）于 10 mL 容量瓶中，用萃取溶剂（H.3.2.3）稀释并定容至刻度，得到浓度为 1 μ g/mL、2 μ g/mL、5 μ g/mL、10 μ g/mL、20 μ g/mL 和 50 μ g/mL MOCA 系列标准溶液。

H.3.2.7 有机相微孔滤膜

孔径 0.22 μ m。

H.3.3 仪器与设备

H.3.3.1 高效液相色谱仪，配有 UV-Vis 检测器。

H.3.3.2 超声波发生器。

H.3.3.3 电子天平，精确度 0.1 mg。

H.3.3.4 高速离心机，转速不小于 10000 r/min。

H.3.4 分析步骤

H.3.4.1 样品制备

称取约0.5 g 样品，精确至0.1 mg，置于50 mL 带密封盖的玻璃瓶中，准确加入10.0 mL 甲醇+丙酮（v+v=1+1）混合溶液，超声萃取60 min，得到试样溶液，将试样溶液静置冷却至室温，如有必要可将试样溶液以10000 r/min 的转速离心10 min，取离心后的上层清液过0.22 μm 微孔滤膜（H.3.2.7）后，滤液作为待测液。

此试样溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（H.3.2.3）稀释后进行分析。

H.3.4.2 高效液相色谱条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

- a) 色谱柱：C18反相柱（250 mm×4.6 mm(i.d.)×5 μm）或相当者；
- b) 流动相：甲醇+水溶液=70+30（体积比）；
- c) 流速：1.0 mL/min；
- d) 柱温：30 ℃；
- e) 进样体积：20 μL；
- f) 检测波长：254 nm。

H.3.4.3 定性定量分析

参照测试条件，待仪器稳定后，对制备的样品溶液进行测定，本方法采用色谱峰的保留时间和光谱图进行定性分析。如果检出的色谱峰的保留时间与光谱图和标准品一致，则可判断样品中有 MOCA 的存在。

采用外标法进行定量分析，根据 H.3.2.6配制的 MOCA 系列标准工作溶液，将该系列标准工作溶液和待测液在相同条件下进样分析。以标准溶液的浓度为横坐标、MOCA 峰面积为纵坐标做图，得到标准曲线回归方程。将样品中检测出的 MOCA 的峰面积代入标准曲线，即可得样品溶液中 MOCA 的质量浓度，将其代入式(H.3)即可计算出样品中 MOCA 的含量。

H.3.4.4 空白试验

除不加试样外，均按上述分析步骤进行。

H.3.5 结果计算

按式（H.3）计算样品中 MOCA 的含量：

$$\omega = \frac{(c-c_0) \times V \times f}{m \times 1000} \dots\dots\dots (H.3)$$

式中：

- ω ——试样中MOCA的含量，单位为克每千克（g/kg）；
- c ——待测液中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
- c_0 ——空白试样中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
- V ——待测液的体积，单位为毫升（mL）；
- m ——试样的质量，单位为克（g）；

GB ×××××-××××

f ——待测液的稀释因子。

H.3.6 检出限

本方法 MOCA 的参考检出限为 0.001 g/kg。

H.3.7 精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 15%。

附录 I

(规范性附录)

有害物质释放量的测试 (小型环境测试舱法)

1.1 范围

本方法规定了用小型环境测试舱测定合成材料运动场地面层有害物质释放量的方法。


本方法适用于合成材料运动场地面层成品总挥发性有机化合物 (TVOC), 苯, 甲苯、二甲苯和乙苯总和, 二硫化碳和甲醛等有害物质释放量的测试。

1.2 原理

将试样置于指定温度、湿度和通风条件的环境测试舱中, 经过一定的平衡时间之后通过检测舱内空气中有害物质浓度确定试样的有害物质释放量。

1.3 小型环境测试舱

小型环境测试舱由密封舱 (有效容积为 50 L~1000 L)、空气净化系统、空气温湿度调节控制系统、空气温湿度监控系统、空气流量调节控制装置、空气采样系统等部分组成。如图 I.1 所示。



说明:

- 1——空气进气口;
- 2——空气过滤器;
- 3——空气温湿度调节系统;
- 4——空气气流调节器;
- 5——空气流量调节器;
- 6——密封舱;
- 7——气流速度和空气循环的控制装置;
- 8——温度和湿度传感器;
- 9——温度和湿度的监测系统;
- 10——排气口;
- 11——空气取样的集气管。

图 I.1 小型环境测试舱示意图

1.4 环境测试舱舱内试验条件

环境测试舱舱内试验条件如下：

- 空气温度 (60 ± 2) °C；
- 空气相对湿度 (5 ± 2) %RH；
- 空气交换速率 (1 ± 0.01) 次/h；
- 试样表面空气流速 $0.1 \text{ m/s} \sim 0.3 \text{ m/s}$ ；
- 材料/舱载荷比 $0.4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 。

1.5 试样的制备

- 1.5.1 受检试样到达实验室后试样应存放在温度 (23 ± 2) °C，相对湿度 (50 ± 10) %RH 的无污染环境中，并应尽快检验。
- 1.5.2 试样制备时，试验环境保持清洁通风，避免试样被污染。
- 1.5.3 合成材料面层试样应从距样品边缘至少 20 mm 处按要求的面积截取，并将试样的人为切割表面及底面用铝箔包覆。
- 1.5.4 以试样的上表面曝露面积进行计算，保证其材料/舱负荷比为 $0.4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 。
- 1.5.5 试样制备后应在 1 h 内置于环境测试舱内进行测试。

1.6 测试步骤

1.6.1 环境测试舱的准备

- 1.6.1.1 试验前对环境测试舱进行清洗。首先用碱性清洗剂（pH 值 ≥ 7.5 ）清洗舱内壁，再用去离子水或蒸馏水擦洗舱内壁，敞开舱门，开启风扇至舱体风干。
- 1.6.1.2 在环境测试舱运行 6 次换气之后，通过空气采样检测环境测试舱的背景浓度。
- 1.6.1.3 当舱内甲醛背景浓度不大于 $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）背景浓度不大于 $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，其他单一污染物本底浓度不大于 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 时方可进行进一步测试。

1.6.2 试样的平衡

- 1.6.2.1 将按 1.5 制备的试样放入环境测试舱居中位置，散发面应水平向上，使空气气流均匀地从试件表面通过，并迅速关闭环境测试舱舱门开始试验。
- 1.6.2.2 以试件放入环境测试舱的时刻为 0 时刻计。

1.6.3 舱内空气采样分析

- 1.6.3.1 试样在环境测试舱内平衡 (24 ± 1) h 之后进行舱内空气采样分析。
- 1.6.3.2 按照表 I.1 规定的先后次序进行舱内空气采样，采样流速不能大于环境舱供给气流的 80%。
- 1.6.3.3 舱内空气采样及分析方法见表 I.1。

表 I.1 环境测试舱内空气采样及分析方法

| 采样次序 | 有害物质 | 采样及分析方法 ^a |
|------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 总挥发性有机化合物 (TVOC) ^b | ISO 16000-6 |
| | 苯 | |
| | 甲苯、二甲苯、乙苯总和 | |
| 2 | 二硫化碳 ^c | GB/T 14680 或本附录 I.7 部分 |
| 3 | 甲醛 ^d | GB/T 18204.2 或 ISO 16000-3 |

^a 当采用吸附管法采集环境舱内空气中的污染物时, 应保证吸附管与环境舱的出气口直接相连, 不能使二者之间存在连接管, 以避免待测物在连接管中的吸附和冷凝; 当采用吸收瓶法采集甲醛和二硫化碳时, 应使吸收瓶与环境舱出口之间连接管的长度尽量短, 传输管应采用聚四氟乙烯或硅胶等惰性材质, 而且最长不超过30 cm。

由于本方法为60℃条件下的高温采样, 实验室应关注所采用的吸附管的吸附能力和吸附容量, 关注低沸点污染物在吸附管中穿透的可能性, 必要时采用串联吸附管的方式进行采样。

^b 总挥发性有机化合物 (TVOC) 除苯、甲苯、对 (间) 二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷之外, 其他未知峰以甲苯的响应因子计算。

^c 仲裁时采用本附录 I.7部分中规定的方法。

^d 仲裁时采用 ISO 16000-3 中规定的方法。

1.7 空气中二硫化碳的热解吸测试方法

1.7.1 原理

用活性炭管采集环境舱空气中的 CS₂, 然后用热解吸仪解吸, 用气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪分析, 保留时间定性, 峰面积定量。

1.7.2 仪器设备

1.7.2.1 活性炭采样管

用与热解吸匹配的不锈钢管, 装入 200 mg 活性炭, 两端用少量玻璃棉固定, 装好后的管用纯氮气于 (300~350) °C 温度条件下吹扫 1 h, 然后套上塑料帽封紧管的两端, 干燥器中可保存 5 d。

1.7.2.2 恒流大气采样器

流量范围 (0.02~0.5) L/min, 流量稳定, 使用时用流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差小于 5%。

1.7.2.3 气相色谱仪

配备火焰光度检测器 (394 nm 硫滤光片)、质谱检测器或其他合适检测器。

1.7.3 采样和样品保存

在采样地点打开活性炭采样管，使其与环境舱出气口直接相连，以 0.2 L/min 的流速，抽取（1~10）L 舱内空气。采样后，将管的两端套上塑料帽，记录采样时的温度和大气压力，尽快拿到实验室分析。

1.7.4 分析步骤

1.7.4.1 样品解吸条件

可参考的解吸条件如下：

- a) 解吸温度：300 °C；
- b) 解吸时间，10 min；
- c) 解吸气流量：（30~50）mL/min；
- d) 冷阱制冷温度：2 °C；
- e) 冷阱加热温度：280 °C。

1.7.4.2 色谱分析条件

可参考的色谱分析条件如下：

- a) 色谱柱：DB-5, 60 m×0.25 mm×0.25 μm 毛细管柱或其他等效色谱柱；
- b) 升温程序：初始温度 50 °C 保持 5 min, 以 25 °C/min 的速率升至 250 °C, 保持 10 min；
- c) 进样口温度：250 °C；
- d) 其它仪器条件根据使用的检测器的不同自行确认。

1.7.4.3 标准曲线的绘制

气体外标法：用泵准确抽取 100 μg/m³ 的标准气体，100 mL、200 mL、400 mL、1 L、2 L 通过吸附管，为标准系列。

液体外标法：用液体外标法制备注射装置分别取（1~10）μL, 含液体组分 100 μg/L 的标准溶液注入活性炭吸附管，同时用 100 mL/min 的惰性气体通过活性炭吸附管，5 min 后取下吸附管密封，为标准系列。

1.7.4.4 样品分析

每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤进行分析。

1.8 结果的计算

1.8.1 舱内有害物质浓度的标准化

所采空气样品中各组分有害物质浓度按式（I.1）换算成标准状态下的浓度：

$$C_{Si} = C_i \times \frac{101.3}{P} \times \frac{t + 273}{273} \dots\dots\dots (I.1)$$

式中：

C_{si} ——标准状态下所采空气样品中 i 组分的浓度，单位为毫克每立方米 (mg/m^3)；

C_i ——所采空气样品中 i 组分的浓度，单位为毫克每立方米 (mg/m^3)；

P ——采样时采样点的大气压力，单位为千帕 (kPa)；

t ——采样时采样点的温度，单位为摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)。

1.8.2 有害物质释放量

有害物质释放量按式 (I.2) 进行计算。

$$EF_i = \frac{C_{si} \times V \times ACH}{S} \dots\dots\dots (I.2)$$

式中：

EF_i ——材料的有害物质释放量，单位为毫克每平方米每时 ($\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$)；

C_{si} ——标准状态下环境舱内 i 组分浓度，单位为毫克每立方米 (mg/m^3)；

ACH ——环境舱换气速率，单位为次每时 (次/h)；

S ——材料试样的释放表面积，单位为平方米 (m^2)；

V ——环境舱的内体积，单位为立方米 (m^3)。

1.9 检出限

按上述方法测试总挥发性有机化合物 (TVOC)，苯，甲苯、二甲苯和乙苯总和，二硫化碳，甲醛的释放量，其检出限不应该大于该项指标的 1/10，由实验室确定。

附录 J
(规范性附录)

合成材料场地现场取样位置的确定规则

J.1 原理

以运动场地为一个平面，以其相邻两边为坐标轴，通过产生随机数的方式确定取样坐标。

J.2 器材

- J.2.1 卷尺：精确到 1 cm。
- J.2.2 随机数筛子：符合 GB/T 10111-2008 的规定。
- J.2.3 绳子等辅助工具。

J.3 试验方法

- J.3.1 测量运动场地的长度 L、宽度 W，选取运动场地的任意相邻两边中长边为横坐标轴，短边为纵坐标轴，规定横坐标代表运动场地中某点到纵坐标轴的垂线段的长度。
- J.3.2 不规则的运动场地则先划定包含场地的最小矩形，然后进行长度和宽度的测量及坐标轴的确定。
- J.3.3 按照 GB/T 10111-2008 中 5.2.2 的规定，用两个随机数筛子操作一次，产生一个 1~99 的随机数 R，若得的随机数是 00 则重新操作。
- J.3.4 按照公式 (J.1) 计算取样位置中心点的横坐标

$$X = \frac{R}{100} \times L \dots\dots\dots (J.1)$$

式中：

- X——取样中心点的横坐标，单位为米 (m)；
- R——运动场地的长度，单位为米 (m)；
- L——产生的随机数。

- J.3.5 根据公式 (J.1) 产生的横坐标确定一条平行于纵坐标的线段，取样区域为该线段与合成材料跑道重叠部分中适宜取样的区域。
- J.3.6 挖取样品中心点应落于 J.3.5 产生的线段上，样品边缘距合成材料场地边缘距离至少 10 cm，若挖取样品不是正方形，应保证矩形样品的长边与运动场地的长边平行。
- J.3.7 若上述随机抽取的位置出现未浇筑合成材料面层或距离面层边缘过近等不适于取样的情况，则重复上述 J.3.4~J.3.6 的过程，直到确定合适的取样位置。
- J.3.8 如有必要，用上述规则抽取第 2 块或更多样品，但两个取样中心点之间的直线距离不能小于 10 m，否则应重复上述 J.3.4~J.3.6 的过程，直到确定合适的取样位置。

参 考 文 献

- [1] GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量
 - [2] GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
 - [3] GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量
 - [4] GB/T 29614-2013 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定
 - [5] SN/T 2570-2010 皮革中短链氯化石蜡残留检测方法 气相色谱法
 - [6] T/310101002-C003-2016 学校运动场地塑胶面层有害物质限量
 - [7] SJG 29-2016 合成材料运动场地面层质量控制标准
-